

白華防止剤

# エフロック

エマルジョンタイプ

## 特長

- ① モルタル施工時の一次白華の防止と、完成後の雨水の浸透による二次的白華を抑制します。
- ② 混和タイプなので長期にわたり効果が持続します。
- ③ エマルジョンタイプです。低温時でも均一に分散し、安定した効果を発揮します。
- ④ コテののびが良くなり作業性がアップします。
- ⑤ 防水モルタルになります。(防水剤混入の必要がなくなります。)

## 標準使用量

用途	エフロック
現場調合モルタル(セメント25kg当り)	1袋 (200cc)
プレミックスモルタル(25kg当り)	1/2袋(100cc)


## 使用方法及び使用上の注意

- エマルジョンになっておりますが、分離することがあります。よく振ってご使用下さい。(効果は変わりません)
- エフロックはあらかじめ、水に分散・溶解したものを練り水として使用して下さい。混練水が多くならないように少なめの水に分散して下さい。(バサモルに使用する場合は先にエフロックと砂を混ぜてからセメントを入れると混ざり易いです。)
- 水系です、氷点下になりますと水結します。0度以下の使用はしないで下さい。
- 他の混和剤・分散剤・合成樹脂等との併用によりましては、白華防止効果を低減させる事があります。
- 混入したモルタルの硬化前に雨打たれない様に養生をして下さい。

## 取扱い上の注意

- ※ 目や口に入った場合は、直ぐに清水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ※ 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- ※ 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- ※ 使用目的以外には使用しないで下さい。

梱包仕様 1袋200cc 1ケース50袋入

 日 藻 五 材 株 式 會 社

〒176-0003 東京都練馬区羽沢3-15-9  
TEL.03(3994)6091(代) FAX.03(3994)6065

取扱店